

FD Polvere Plus

MICROZEMENT SYSTEM



Gebrauchsanweisung und technisches Datenblatt

DAS PRODUKT

FD Polvere Plus ist ein rutschhemmendes Pulver, das bei Bedarf in die Versiegelung **FD Finitura Plus PU** beigemischt werden kann. Durch die Zugabe von **FD Polvere Plus** kann die Rutschsicherheit erhöht werden, ohne dass die Reinigungsfreundlichkeit leidet. **FD Polvere Plus** eignet sich für alle **FD Belagssysteme**, die mit **FD Finitura Plus PU** versiegelt werden.

EINSATZBEREICH

FD Polvere Plus wird bei einer erhöhten Anforderung an die Rutschsicherheit angewandt.

HAUPTMERKMALE

- Erhöhte Rutschsicherheit
- Gute Einbettung in die Versiegelung
- Reinigungsfreundlich
- Gleichmässige Verteilung

VERARBEITUNG

10% bis 15% des **FD Polvere Plus** auf die gemischte Menge **FD Finitura Plus PU** geben. Danach muss die Mischung gut durchmischt werden, bis das Pulver gleichmässig in der Versiegelung verteilt ist. Die Auftragsmenge von 80g/m^2 sollte nicht überschritten werden. Das Pulver wird immer in der Endversiegelung eingesetzt.

VERBRAUCH

FD Polvere Plus : bis 80g/m^2

GEBINDEGRÖSSEN

FD Polvere Plus : 4kg

LAGERUNG

- 48 Monate ab Herstellungsdatum im ungeöffneten Originalgebinde.
 - Das Originalgebinde muss trocken und vor Witterung geschützt gelagert werden.
 - Die Temperaturbedingungen zwischen 12°C und 25°C sind zwingend einzuhalten.
-

EINBAUBEDINGUNGEN

Raumtemperatur : + 12°C bis + 25°C
Oberflächentemperatur : + 12°C bis + 25°C (mind. 3° Grad über dem Taupunkt)
Relative Luftfeuchtigkeit : 30% bis 70%

REINIGUNG

Für die Vorreinigung der Oberflächen empfehlen wir **FD Arancia Fresco**. Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir **FD Cura Grande**. Werden ungeeignete Reinigungsmittel eingesetzt, lehnen wir jede Haftung auf das Versiegelungsprodukt ab. Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

PRODUKTINFORMATIONEN

Lagerung : Material ist ungefährlich
Transport : Material ist ungefährlich
ADR : Entfällt
Signalwort : Entfällt
Symbol (e) : Entfällt



Wir garantieren, dass unsere Produkte nach den Richtlinien der ISO 9001 : 2008 hergestellt und gekennzeichnet werden. Wir lehnen jede Verantwortung ab, wenn das Endergebnis durch Faktoren beeinflusst wird, die ausserhalb unserer Kontrolle liegen. Der Endnutzer muss überprüfen, ob das gelieferte Produkt den Bedürfnissen entspricht, für die es verwendet wird, und auf jeden Fall die erforderlichen Tests durchführen.
Revisionsdatum: 31.12.2022