

Micro Beton Plus

MICROZEMENT SYSTEM



Systemaufbauten FD Bodenbeläge

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von der Verarbeitung, dem Untergrund und der Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte dienen nur der Orientierung. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

SYSTEM NORMALE

Systemaufbau	Beschichtung	Produkt	Verbrauch
	Primer	FD Primer Plus	+/- 0.20kg/m ²
	Ausgleichsschicht 2mm	FD Compenso Plus	+/- 2.40kg/m ²
	Primer	FD Primer Plus	+/- 0.20kg/m ²
	1. Basisschicht	Micro Beton Plus - Base	+/- 0.50kg/m ²
	2. Basisschicht	Micro Beton Plus - Fino	+/- 0.30kg/m ²
	Versiegelung	FD Finitura Plus PU	+/- 0.12kg/m ²

Als zusätzliche Oberflächenverfestigung kann der FD Sealer Plus vor der Versiegelung eingesetzt werden.

SYSTEM NORMALE EP

Systemaufbau	Beschichtung	Produkt	Verbrauch
	Grundierung	FD EP 802	+/- 0.60kg/m ²
	Abstreuerung	Quarzsand 0.1 - 0.3 mm	+/- 4.00kg/m ²
	1. Basisschicht	Micro Beton Plus - Base	+/- 0.50kg/m ²
	2. Basisschicht	Micro Beton Plus - Fino	+/- 0.30kg/m ²
	Versiegelung	FD Finitura Plus PU	+/- 0.12kg/m ²

Als zusätzliche Oberflächenverfestigung kann der FD Sealer Plus vor der Versiegelung eingesetzt werden.

SYSTEM LISCIO

Systemaufbau	Beschichtung	Produkt	Verbrauch
	Primer	FD Primer Plus	+/- 0.20kg/m ²
	Ausgleichsschicht 2mm	FD Compenso Plus	+/- 2.40kg/m ²
	Primer	FD Primer Plus	+/- 0.20kg/m ²
	1. Basisschicht	Micro Beton Plus - Base	+/- 0.50kg/m ²
	2. Basisschicht	Micro Beton Plus - Fino	+/- 0.30kg/m ²
	3. Basisschicht	Micro Beton Plus - Fino	+/- 0.30kg/m ²
	Versiegelung	FD Finitura Plus PU	+/- 0.12kg/m ²

Je nach Untergrundbeschaffenheit kann anstelle des Systems «Normale» das System «Normale EP» gewählt werden.
Als zusätzliche Oberflächenverfestigung kann der FD Sealer Plus vor der Versiegelung eingesetzt werden.

SYSTEM ROBUSTO

Systemaufbau	Beschichtung	Produkt	Verbrauch
	Primer	FD Primer Plus	+/- 0.20kg/m ²
	Ausgleichsschicht 2mm	FD Compenso Plus	+/- 2.40kg/m ²
	Primer	FD Primer Plus	+/- 0.20kg/m ²
	1. Basisschicht	Micro Beton Plus - Base	+/- 0.50kg/m ²
	2. Basisschicht	Micro Beton Plus - Fino	+/- 0.30kg/m ²
	Verfestiger	FD Sealer Plus	+/- 0.12kg/m ²
	Versiegelung	FD Finitura Plus PU	+/- 0.12kg/m ²

Je nach Untergrundbeschaffenheit kann anstelle des Systems «Normale» das System «Normale EP» gewählt werden.

SYSTEM RUSTICO

Systemaufbau	Beschichtung	Produkt	Verbrauch
	Primer	FD Primer Plus	+/- 0.20kg/m ²
	Ausgleichsschicht 2mm	FD Compenso Plus	+/- 2.40kg/m ²
	Primer	FD Primer Plus	+/- 0.20kg/m ²
	1. Basisschicht	Micro Beton Plus - Grezzo	+/- 0.80kg/m ²
	2. Basisschicht	Micro Beton Plus - Fino	+/- 0.30kg/m ²
	Verfestiger	FD Sealer Plus	+/- 0.12kg/m ²
	Versiegelung	FD Finitura Plus PU	+/- 0.12kg/m ²

Je nach Untergrundbeschaffenheit kann anstelle des Systems «Normale» das System «Normale EP» gewählt werden.